



UNION PLAST S.R.L.  
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8  
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: [www.unionplast.com](http://www.unionplast.com)  
E-mail: [info@unionplast.com](mailto:info@unionplast.com)

Scheda tecnica U-29819-55

# CONSOLAN

## CONSOLIDANTE UNIVERSALE AL SOLVENTE PER SUPPORTI MURALI

**Consolan** soluzione trasparente opalescente, composta da resine acriliche pure in fase solvente e da additivi che favoriscono l'assorbimento nel substrato.

È consigliato per supporti murali deboli, friabili e polverulenti per i quali sia richiesta un'elevata penetrazione ed un tenace ancoraggio.

### Preparazione del supporto

Rimozione di materiali, pellicole e vecchie pitture in fase di distacco con spazzole d'acciaio o appropriati raschietti. Assicurarsi che la superficie sia particolarmente asciutta e priva d'olio e grassi.

### Applicazione

Diluire **Consolan** con diluente nitro in rapporti variabili dal 20 % al 40% (**N.B.** una scarsa diluizione potrebbe compromettere la penetrazione in profondità e l'adesione alla superficie con conseguente dubbio risultato). Applicare abbondantemente **Consolan** con rullo o pennello in setola. Qualora il supporto fosse estremamente friabile si consiglia una seconda mano a distanza di 5/6 ore.

### Avvertenze e raccomandazioni.

- J Assicurarsi che il supporto sia asciutto stagionato perfettamente ancorato e non presenti unto sporco o contaminazioni da muffe.
- J Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- J Lavare gli attrezzi con diluente nitro dopo l'uso.
- J In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- J Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza

### Dati tecnici

Aspetto finale:	trasparente, opaco
Colori:	trasparente
Confezioni:	latte di ferro da lt 1 - 4 - 10 - 18
Diluizione:	con diluente nitro
Massa volumica:	della pasta 1.0 Kg/lt
Resa del prodotto:	6 - 8 mq/lt.
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +30°C
Tempo d'essiccazione:	al tatto 0.5 ore in profondità 24 ore
Legante :	resine acriliche pure.
Cov :	680 g/l

### Voce di capitolato

Preparazione delle superfici da trattare con prodotti sintetici, con applicazione a pennello di **Consolan** linea FONDI **Union Plast** diluito al 40% con diluente nitro come promotore di adesione per i vari supporti, con un consumo medio di 0.2lt/mq.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.

Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore è tenuto ad osservare le indicazioni prudenziali specificate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.