



UNION PLAST S.R.L.  
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8  
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: [www.unionplast.com](http://www.unionplast.com)  
E-mail: [info@unionplast.com](mailto:info@unionplast.com)

Scheda tecnica U-13618-29

# FISSATORE ACRILICO 100

## ISOLANTE UNIVERSALE PER SUPPORTI MURALI INTERNI ED ESTERNI

**Fissatore acrilico 100** soluzione trasparente opalescente, composta da resine acriliche pure ed additivi che facilitano l'assorbimento nel substrato.

**Fissatore acrilico 100** prima dell'uso deve essere diluito con acqua pulita in rapporti variabili da 4 a 7 litri di acqua per ogni litro di **Fissatore acrilico 100** in funzione della tipologia e dalla porosità del supporto. La formulazione è idonea all'isolamento di pareti in gesso, stabilitura, cemento armato ecc.

Il suo impiego è altresì idoneo per proteggere manufatti assorbenti: per tale finalità la diluizione dovrà essere campionata eseguendo prove preliminari.

### Avvertenze e raccomandazioni

- ) Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- ) Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +35°C
- ) Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- ) In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- ) Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza
- ) Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.

### Dati tecnici

Aspetto finale:	trasparente, opaco
Colori:	trasparente
Confezioni:	taniche in PE da 1lt, 3lt, 5lt, 10lt, 22 lt
Diluizione:	con acqua
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1.1 Kg/lt
PH:	8/9
Resa del prodotto:	0.1 Kg/mq – 0.4Kg/mq .
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Tempo di essiccazione:	al tatto 4 ore in profondità 36 ore
Legante:	resine acriliche pure.
Cov :	10 g/l

### Voce di capitolato

Preparazione delle superfici da trattare con prodotti sintetici, con applicazione a pennello di **Fissatore acrilico 100** linea I FONDI **Union Plast** promotore di adesione, diluito dal 400% al 700% con acqua, con una resa media di 20 – 40 mq /lt

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.

Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.