



UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-150311-88

MULTIFIXER

FISSATIVO ULTRAFINE ANTISALE UNIVERSALE PER MURI INTERNI ED ESTERNI

Multifixer è una soluzione trasparente opalescente, composta da resine silossaniche ultrafini con particelle nanometriche tali da penetrare in profondità in ogni tipo di supporto purché assorbente. Questa sua caratteristica lo associa e lo avvicina al comportamento di un isolante al solvente. Inoltre possiede una notevole proprietà antisale, consigliato quindi come mano di fondo, previene e blocca la formazione di sali derivanti dall'umidità di risalita. La sua natura, la sua finezza nonché le basse emissioni lo fanno rientrare nella famiglia dei prodotti VOC= FREE. **Multifixer** è un prodotto pronto all'uso.

Avvertenze e raccomandazioni.

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +30°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.

Dati tecnici

Aspetto finale:	trasparente, opaco
Colori:	trasparente
Confezioni:	taniche in PE da 1lt, 5lt, 10lt, 22 lt
Diluizione:	pronto all'uso
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1.1 Kg/lt
PH:	8/9
Resa del prodotto:	10-15 mq/lt
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Tempo di essiccazione:	al tatto 4 ore in profondità 36 ore
Legante:	resine acriliche pure, ultrafini.
Cov:	FREE (< 0,5 g/l)

Voce di capitolato Preparazione delle superfici da trattare con prodotti sintetici, con applicazione a pennello, rullo, spruzzo di **Multifixer**, della ditta **Union Plast**. Il prodotto è pronto all'uso, ed è da utilizzare come promotore di adesione e fissativo ad altissima penetrazione e con componente antisale. Consumo medio di 0.1lt / mq

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.

Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.