



UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-30819-38

UNIRAPID

IDROPITTURA LAVABILE CON ELEVATO POTERE COPRENTE PER INTERNI

Unirapid è una pittura murale decorativa e protettiva per superfici interne, è un prodotto all'acqua a base di particolari resine in dispersione acquosa, cariche e pigmenti minerali con additivi necessari per garantire la conservazione del prodotto nel tempo. Di ottima fattura possiede un'ottima copertura ed un notevole punto di bianco.

Unirapid è atossica non presenta odori sgradevoli ed è di facile utilizzo sia in campo civile sia industriale indicata per l'applicazione su intonaci rifiniti a civile, malta bastarda, scagliola, legno e gesso. Naturalmente ad ogni supporto bisognerà applicare un isolante /aggrappante idoneo.

L'aspetto finale di **Unirapid** è bianco opaco, morbido al tatto e non sfarinante, lavabile e di facile applicazione a rullo, a pennello e a spruzzo grazie alla sua particolare raffinazione.

Ha un'eccezionale resistenza al lavaggio ed è quindi ideale per la finitura di zoccolature, giri scale, androni o locali pubblici.

Applicazione

Pulire e spazzolare il supporto eliminando eventuali parti ammalorate o in fase di distacco. I supporti dovranno essere sani, asciutti, solidi ed omogenei; se infestati da muffe si consiglia sterilizzare preventivamente il supporto con **Isolnet** al fine di proteggere il muro dall'insorgere di muffe.

Se il supporto è nuovo è necessario prima applicare l'isolante all'acqua **Acquafix** diluito 1:2 con acqua, avendo cura di distribuire l'isolante in modo uniforme per garantire un'ottima adesione e uniformarne la superficie.

L'applicazione di **Unirapid** non è idonea su supporti estremamente sfarinanti inconsistenti o degradanti, su superfici con efflorescenze saline non ne garantisce l'adesione, quindi, è necessario intervenire risanando totalmente il muro.

Il prodotto si presenta in una pasta bianca da diluire prima dell'uso in percentuale variabile tra il 20-30% e poi applicare con rullo di lana o sintetico, pennello di setola o con apparecchiatura airless.

Avvertenze e raccomandazioni

-) Si raccomanda di non lavorare su pareti esposte al sole forte vento o pioggia battente
-) Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
-) Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +30°C
-) Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
-) In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
-) Per ulteriori informazioni si rimanda ad un'ulteriore scheda di sicurezza
-) Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.

Dati tecnici

Aspetto finale:	continuo, satinato, molto coprente
Cariche:	minerali selezionate
Colori:	bianco
Confezioni:	secchi in PE da 15 lt.
Diluizione:	20 % - 30% con acqua
PH:	8/9
Infiammabilità:	non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1.55 Kg/lt
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Resa del prodotto:	circa 7 mq/lt .
Pigmenti:	biossido di titanio
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Tempo di essiccazione:	al tatto 4 ore in profondità 36 ore
Classe di copertura:	classe 1 secondo norma EN 13300
Classe di abrasione ad umido:	classe 2 secondo norma EN 13300
Cov:	16 g/l

Voce di capitolato

Imbiancatura e decorazione di superfici interne con idropittura polimerica lavabile molto coprente, **Unirapid** della **Union Plast**. Tale pittura sarà da diluire con acqua al 20- 30% ed applicata in una o due passate con pennello, rullo, spruzzo per avere un consumo di 7 mq/lt.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.

Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.